

## Abbeizer Express

8313000300


Universeller Abbeizer für **DIY und Gewerbe**

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### Allgemeines

Hochwirksamer Abbeizer mit Gelstruktur auch für senkrechte Flächen. Besonders geeignet zum Entfernen von alten, wasserbasierten Fensterbeschichtungssystemen. Entfernt durch die lange offene Zeit auch dicke Lackschichten in einem Arbeitsgang und ist auch bei vielen 2K-Systemen wirksam (Vorversuch durchführen). Das Produkt ist ohne den Zusatz von chlorierten Kohlenwasserstoffen formuliert.

#### Anwendungsgebiete



- Für die Beschichtung von sämtlichen, kleinflächigen Objekten wie Holzfenster, Haustüren, Möbel, Geländer, Rahmen, Beschläge, etc.

### VERARBEITUNG


#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 – 80 %.
- Eine Prüfung der Materialverträglichkeit auf Probeflächen wird empfohlen.
- Dichtstoffe und andere lösemittlempfindliche Teile müssen abgeklebt werden.
- Buntmetalle können durch ADLER Abbeizer Spray verfärbt werden.
- Einwirkzeit ca. 10 Minuten je Schicht.
- Die Einwirkzeit hängt von Art, Schichtdicke, Arbeitstemperatur und Alter der Beschichtung ab. Die optimale Einwirkzeit wird am besten an einer Probefläche ermittelt.
- Stark saugende Untergründe verkürzen die Einwirkzeit.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (zu schnelle Antrocknung).
- Angequollene Altbeschichtung mit ADLER Lackziehklingen 9591001 oder Abziehschaber entfernen.

- Die abgebeizten Flächen gründlich mit Wasser nachwaschen, um eine Verfärbung der nachfolgenden Anstriche vorzubeugen.
- Farbspritzer sofort mit Wasser entfernen.

### Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Streichen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup>	ca. 4 – 5

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Das Produkt satt auftragen.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.



## BESTELLHINWEISE

### Gebindegrößen

500 ml

### Farbtöne/Glanzgrade

Farblos 8313000300


### Zusatzprodukte

ADLER Lackziehklingen 9591001

## WEITERE HINWEISE

### Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.



Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30° C) geschützt lagern.

### Sicherheitstechnische Angaben

Der abgelöste Lackschlamm ist als Sonderabfall zu werten und ist gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.