

Technisches Merkblatt

ADLER Beton-Siegel

42700 ff

Produktbeschreibung	Wasserverdünnbare Einkomponenten-Versiegelung für den Innenbereich.
Besondere Eigenschaften	Heizölbeständig nach DIN 53168
Anwendungsgebiete	Kellerböden, Stiegen, Heizölwannen Für Garagen- und Industrieböden wird ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung wasserverdünnbar empfohlen!
Auftragsart	Streichen (Acrylpinsel) Rollen (Kurzhaar-Roller)
Untergrundvorbereitung	Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich entfernen, besonders glatte Estriche (Sinterschichten) aufrauen bzw. abschleifen, um ausreichende Haftung zu bekommen. Sanden- den Untergrund mit ADLER Tiefengrund wasserverdünnbar vorgrundieren. Trockenzeit: ca. 5 Stunden
Grundierung	1 x mit ADLER Beton-Siegel, max. 10 % verdünnt
Deckanstrich	1 x mit ADLER Beton-Siegel unverdünnt
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 10 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.
Trockenzeit	Überstreichbar nach ca. 3 Stunden Begehbar nach ca. 5 Stunden
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer entfernen.
Ergiebigkeit	6 – 8 m ² /l pro Anstrich
Lieferform	750 ml, 2,5 l - (größere Mengen auf Anfrage)
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Haltbarkeit	3 Jahre in original verschlossenen Gebinden
Farbtöne	Kieselgrau 42700 (Basiston) Graubeige 42701 Betongrau 42706
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.